

# 台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 516AA053

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM06715-Y-105-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁 第 1 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	環氧樹脂漆 (第二種)	公司名稱 工廠	展華化學工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	台中市西屯區工業區十二路1號
證明書號	台正字第 06715 號	抽樣日期	105 年 4 月 21 日
適用標準	CNS 4938 K2089 號	檢驗完成日期	105 年 6 月 14 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	主劑、硬化劑攪拌時無堅硬結塊且 均勻	符合	
2. 研磨細度	30 $\mu\text{m}$ 以下	15 $\mu\text{m}$	
3. 混合性	能均勻混合	符合	
4. 作業性	無礙於刷塗或噴塗作業	符合	
5. 乾燥時間	10 小時以內 (半堅結)	符合	
6. 塗膜外觀	塗膜外觀需正常	符合	
7. 混合後可使用時間	8 小時以上	符合	
8. 耐屈曲性	應無龜裂、剝離	無異狀	
9. 耐衝擊性	應無龜裂、剝離	無異狀	
10. 耐鹼性	應無膨脹、龜裂、剝離等現象	無異狀	
11. 耐酸性	應無膨脹、龜裂、剝離等現象	無異狀	
12. 耐揮發油性	應無剝離、起泡、起皺、軟化	無異狀	
13. 鹽水噴霧試驗	應無生銹、起泡、剝離	無異狀	
14. 耐濕性	應無膨脹、剝離、生銹	無異狀	
15. 混合漆中加熱殘分	55 % 以上	79 %	
16. 環氧樹脂之定性	含有環氧樹脂	含有	
總 評			
備 考			

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

# 台灣區塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 516AA053

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室  
認可編號 CNS-RL-00005

案號: CNM06715-Y-105-1-0

共 2 頁 第 2 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	環氧樹脂漆 (第二種)	公司名稱	展華化學工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	台中市西屯區工業區十二路1號
證明書號	台正字第 06715 號	抽樣日期	105 年 4 月 21 日
適用標準	CNS 4938 K2089 號	檢驗完成日期	105 年 6 月 14 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
17. 標示	依第4節規定	符合	
總 評	合格 (依據 76 年 5 月 21 日修訂公布之 CNS 4938 執行檢驗，檢驗法 CNS 8012，第 16 項依第 4.18.2.2 節檢驗)		
備 考	105 年度普查案 主劑：硬化劑 = 4：1		

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人 **張好**

檢驗員 